ExxonMobil

Prowaxx™ 1456 SW

ExxonMobil Specialties , South Korea

Petroleum 슬랙 왁스.

제품 설명

Prowaxx™ 1456 SW는 석유 슬랙 및 스케일 왁스의 Prowaxx™ 라인에 있는 중간 범위에서 높은 범위까지 융점의 제품입니다. 고체 상태에서는 반투명한 결정질 물질이고, 녹으면
호박색에서 갈색을 띄는 투명한 액체입니다. 이 제품은 엄격한 제어 과정의 정제를 거쳐 추출되는 석유제품입니다. Prowaxx™ 1456 SW는
직쇄 노멀 파라핀과 분기 이소파라핀 탄화수소 혼합물로 구성되어 있습니다.
ExxonMobil 의 왁스는 ExxonMobil Product Quality Management System, EN ISO 9000나 동등한 수준에 의거하여 제조 관리됩니다.

적용개소

Prowaxx™ 1456 SW는 각 관할 구역 해당 법규에 따라 다음 적용개소에서 사용 가능합니다*.
• 왁스 에멀전
• 왁스 이성질화 공급원료(feedstock)
• 왁스 블렌드
* 사용자는 관련 법규를 준수하는지 반드시 확인해야 합니다.

특성과 규격

특성	표준 방법(a)	대표성상	최소	최대
점도 등급		고융점		
응고점, °C	ASTM D938		58.0	68.0
동점도 @ 100°C, mm2/s	ASTM D445		7.0	9.0
인화점, Cleveland Open Cup(클리블랜드 개방형 인화점 시험기), °C	ASTM D92		220	
석유 왁스의 추출 가능한 용제, wt%	ASTM D3235			30

주 1: 제품들은 공급시점에 특정 값을 충족하는 근거하에 인증됩니다. 실제 값은 특정된 시험 방법의 설정된 재현 가능성의 범위 내에서 벗어날수 있습니다.
주 2: 규격에 대한 부합 여부의 확인 목적으로 관찰 또는 계산된 값은 ASTM E 29 방법에 따라 한계값을 기술하는 데 사용된 마지막 중요한 숫자에서 가장 가까운 단위로 반올림 되어야 합니다.
(a) 제품 특성의 인증을 위하여 표준 시험 방법 대신에 대체 시험 방법이 사용될 수 있습니다.

보건 및 안전

본 제품에 대한 보건 및 안전 권장 사항은 http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx의 물질안전보건자료(MSDS)에서 찾아볼 수 있습니다.
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

09-2025
ExxonMobil Asia Pacific Ltd
1 HarbourFront Place
#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

+65 6885 5000
http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved